



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

SPECIFICHE TECNICHE TESSUTI

OSCURALUX

Determinazione delle caratteristiche di comfort termico.

	Vetrata di riferimento	Colori OL-01/OL-02		Colori OL-03/OL-04/OL-05/OL-08/OL-09/OL-11/OL-13/OL-14/OL-15		Colori OL-06/OL-07/OL-10/OL-12/OL-16	
		Gtot		Gtot		Gtot	
		Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,077	4	0,13	3	0,20	2
	B	0,056	4	0,095	4	0,15	2
	C	0,032	4	0,054	4	0,084	4
	D	0,030	4	0,051	4	0,079	4
Interno alla vetrata	A	0,34	2	0,49	1	0,68	0
	B	0,37	1	0,50	0	0,67	0
	C	0,36	1	0,44	1	0,55	0
	D	0,25	2	0,27	2	0,30	2
Integrato nella vetrata	B	0,19	2	0,26	2	0,36	1
	C	0,11	3	0,13	3	0,16	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE	FATTORE SOLARE "G"
A	Vetro singolo chiaro da 4 mm float	0,85
B	Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria	0,76
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno	0,59
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna	0,32

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto molto buono

MV LINE S.P.A. Direzione e Coordinamento Socio Unico MV Holding s.r.l.

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328

P. IVA: 04806600724
Capitale sociale € 2.500.000 int. vers.
Iscrizione Registro Imprese Bari
Nr. 04806600724 del 19/02/1996



mvline.it • info@mvline.it